



VITO ALTERIO GESSI
ARIANO IRPINO

SCHEDA TECNICA

GESO RAPIDO FINO

*Gesso a presa rapida
per fissaggi temporanei e per interni*

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE

Il **GESO RAPIDO FINO** è un legante in polvere costituito da solfato di calcio emidrato ottenuto dal trattamento termico a temperatura controllata della pietra da gesso selezionata. Il **GESO RAPIDO FINO** si impasta solo con acqua pulita ed è una malta e/o fluido a presa rapida controllata (5 – 7 min.). Durante la fase della presa sviluppa calore e aumenta leggermente di volume penetrando in tutte le rugosità e cavità della superficie di contatto.

UTILIZZO

Il **GESO RAPIDO FINO** è trova largo impiego nella moderna edilizia civile ed industriale e nel restauro monumentale per:

- L'esecuzione di fissaggi temporanei nel montaggio e di pietre e lastre ornamentali (marmi per scale, architrave e colonnati, ecc.)
- Il fissaggio di condotte per impianti elettrici sotto traccia.
- Il fissaggio di controtelai per il montaggio di infissi interni.
- La realizzazioni di strutture coibentate per caminetti.
- La realizzazioni di volte con conglomerati leggeri nei restauri monumentali.
- L'esecuzione di fissaggi vari dove è prevista una rapidità di esecuzione.

N.B. I lavori eseguiti temono l'umidità

ASPETTO

Polvere fine di colore bianco.

CONFEZIONE ED IMBALLO

- - Sacchi di carta da Kg. 25 pallettizzati.
- - Confezione speciale da Kg 5.
- - Sfuso in silo.

CONSERVAZIONE

- In confezioni integre, all'asciutto e su pedane di legno per circa 6 mesi.

DATI TECNICI:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| • Granulometria massima | < 0,1 mm |
| • Peso specifico apparente | 700 g/litro c.a |
| • Rapporto acqua / malta | 500 cl/kg |
| • Valore alcalino | PH 6,2 /6,3 |
| • Tempo di utilizzo dell'impasto | 3 / 5 min |
| • Tempo di presa | 5 / 7 min |
| • Tempo di essiccazione | 8 giorni |
| • Prodotto incombustibile | Classe 0 |

GESSO RAPIDO FINO

Gesso a presa rapida per fissaggi temporanei e per interni

PRELIMINARI

- Pulire da grasso e altri prodotti oleosi il supporto interessato ai lavori di fissaggio.
- Spolverare e bagnare abbondantemente.

PREPARAZIONE DELLA MALTA E MODO D'IMPIEGO

- Impastare il **GESSO RAPIDO FINO** con acqua pulita fino ad ottenere la pastosità desiderata.
- Applicare la malta con cazzuola o spatola in 2 – 3 min.
- Premere la malta con la cazzuola per facilitarne e migliorarne l'adesione.
- Asportare con il taglio della cazzuola la parte di malta eccedente l'applicazione.

AVVERTENZE

- I lavori realizzati con **GESSO RAPIDO FINO**, se non trattati con idrorepellenti specifici, temono l'umidità.
- Non miscelare residui di un impasto rappreso con uno nuovo.
- Non far rinvenire la malta indurita.
- Non aggiungere all'impasto altri prodotti o additivi.
- Le parti metalliche non sufficientemente protette a contatto della malta possono produrre e propagare la ruggine.
- Non utilizzare il **GESSO RAPIDO FINO** a temperature inferiori a + 5° C.
- Proteggere dal gelo i lavori eseguiti nelle prime 48 ore.

VANTAGGI

- E' di facile e rapida applicazione.
- E' indistruttibile perché tutto minerale.
- Garantisce una maggiore sicurezza dei lavori perché è un prodotto **NON TOSSICO**.

GARANZIE

Si garantisce uno standard qualitativo di produzione. L'operatore, comunque, è tenuto a verificare se il prodotto è quello più idoneo all'uso che intende farne assumendosi la responsabilità della scelta e dell'esecuzione. Eventuali contestazioni fondate danno diritto solo alla sostituzione della merce riscontrata non conforme allo standard produttivo.

- I dati sono indicativi. La **VITO ALTERIO GESSI** si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà più opportune.

- Il prodotto può essere acquistato presso i migliori rivenditori di materiali edili, di ferramenta e di colori oppure rivolgendosi al servizio commerciale della ditta. Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

VITO ALTERIO GESSI snc – C.da Stratola, 6 – 83031 ARIANO IRPINO (AV) – Tel e fax: 0825 80 12 11

Web: www.vitoalteriogessi.it - E – mail: info@vitoalteriogessi.it